

Xpaint

新時代の壁紙ペイント



香

室内用壁紙高機能塗料

安心な塗料で塗替える

塗るだけで安心。
シックハウス症候群の原因物質ホルムアルデヒドを吸着し、
ウイルスや菌を抑制。

■ホルムアルデヒド吸着

塩化ビニールクロスの接着剤などから、
発生するホルムアルデヒドを吸着し、防ぎます

■超低VOC

塗装後のVOCの放出量が、ほとんどありません

■抗菌性

塗膜表面に付着した菌を、繁殖抑制する効果を発揮します

■高作業性

仕上がり性、かぶり（隠ぺい性）、タッチアップ性優れています

■安全性

シックハウス症候群の原因物質となる成分は、極めて少なく、
水系のため、下記による揮発性もなく、防火性にも優れています



株式会社HSP

〒183-0034

東京都府中市住吉町5丁目 7-12

042-332-0038

info@x-paint.jp



施工保管上の注意点

【塗装面の調整】

下地に付着しているゴミ、汚れ、油脂類、異物等を除去して下さい。

完全乾燥期間は、夏期で1週間、冬期で2週間以上必要です。コンクリート下地は、夏期で2週間、冬期で3週間以上乾燥が必要です。

【材料の保管・管理】

開口した材料は必ず密封し、直射日光や雨露を避けて保管して下さい。

材料の保管は凍結や温度上昇による変質を避けるため、気温5~35°Cで、密封のまま直射日光を避け、屋内に保管して下さい。

長時間保管したものは十分に振って混ぜ合わせ、変質の有無を確認して下さい。

開封後は、お早めにご使用ください。

材料は使用前に十分に振り混ぜ合わせ、塗料を均一にしてから使用して下さい。

乾燥時間は、温度、湿度により差異を生じます。

施工前は十分に壁紙を乾燥してから施工して下さい。乾燥不十分の場合、色ムラ、剥離等の生じる原因となります。

施工にあたっては、同一方法で、入、出隅等見切りの良いところまで仕上げて下さい。

同一壁面途中での塗り継ぎは、色違いやムラの原因になる場合があります。

本施工に入る前に試験塗りを行い、施工のタイミング、粘度、塗布量などをチェックし、

仕上がりがムラにならないよう確認して下さい。

ビニールクロスであっても、素材が特殊加工がされているクロスについては、付着性が十分に発揮されないおそれがありますので、ご使用の際は、壁紙の種類をご確認ください。※場合によっては試し塗り必要

2度塗り以上の場合、塗装間隔は表面が乾燥したのを確認してからして下さい。密着性の低下の原因となります。

使用したボトル口は直ちに洗浄して下さい。放置しますと硬化して塗料の詰まり、施工への支障となります。

濃色や原色に近い色の場合、強くこすると色が取れる場合があります。

強くこすらなければ、基本生活に支障なく、お過ごしいただけます。

下地の状況により色彩のムラが発生する場合があります。

2度塗り以上の場合、塗装間隔は表面が乾燥したのを確認してからして下さい。密着性の低下の原因となります。



壁紙ペイント専用

適用下地：塩化ビニールクロス（機能性素材を除く）

用途：住宅、教育施設、商業施設、病院など

艶：艶なし

標準塗装仕様：①素材調整 下地に付着しているゴミ、汚れ、油脂類、異物等を除去してください

②施工

材料：香

塗り回数：1~2

使用量：●ボトル1本あたり（目安）

ホワイト：7~10m²

他カラー：3~5m²（2回塗り）

●詰替え用サイズ（目安）

ホワイト：3.8m²~5.0m²

他カラー：1.6m²~2.7m²

乾燥時間：30~60分（完全乾燥 24時間）

※季節や気温により誤差あり

塗装用具：トランプフォーム、職人技

【商品成分表】

商品名	香
成分と組成	アクリル系エマルジョン
	二酸化チタン
	石灰質体质顔料
	少量添加剤※

※分散剤、粘性調整剤、抗菌剤、防腐剤、消泡剤、防カビ剤、着色顔料

既存クロスの劣化が著しい場合、施工してもご希望通りのキレイさにはならない可能性がございます。

塗装後、5~6時間は、水がかからない様にして下さい。色落ちやめくれの原因になります。

低温の場合及び多湿の場合は乾燥時間が遅くなります。通風を良くして下さい。

香の塗回数は1~2回です。1回目と2回目との塗装間隔時間は、1時間以上（気温23度Cの条件下）放置乾燥させて下さい。

【安全衛生上の注意】

取扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク、保護メガネ、保護手袋を着用して下さい。

取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。

子供の手の届かない所に保管して下さい。

作業中・作業後は十分換気を行って下さい。

廃塗材、廃容器、洗浄水等は、産業廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。

誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。

中身を使い切ってから廃棄して下さい。

皮膚に付着した場合には、直ちに石鹼と多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けて下さい。

臭い、蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

【その他】

施工に際し、詳細はXpaint教室をご確認ください。

施工に際し、安全衛生上の詳細な注意点については安全データシート（SDS）をご確認下さい。

■本カタログの内容については、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

■本カタログの商品名等は、登録商標です。

■株式会社HSP <https://x-paint.jp/>